



ユニセンスシリーズ(W/O型DADMACポリマーエマルジョンタイプ)一覧表 (UNISENCE Series)  
2018.4 改訂

| 商品名           | イオン性    | 外観      | モノマー組成     | 化審法No. | ポリマー分 (%) | 溶解粘度 <sup>1)</sup> (mPa·s) | 溶解水pH <sup>1)</sup> |
|---------------|---------|---------|------------|--------|-----------|----------------------------|---------------------|
| ユニセンスFPA1000E | 強カチオン   | 淡黄乳白色液体 | DADMAC     | 6-1021 | 40        | 27±7                       | 6.0                 |
| ユニセンスFPA7000E | 強カチオン   | 淡黄乳白色液体 | DADMAC     | 6-1021 | 40        | 200±100                    | 4.0                 |
| ユニセンスFPA7001E | 強カチオン   | 淡黄乳白色液体 | DADMAC     | 6-1021 | 40        | 1700±500                   | 4.0                 |
| ユニセンスFPA7002E | 強カチオン   | 淡黄乳白色液体 | DADMAC     | 6-1021 | 40        | 10000±5000                 | 4.0                 |
| ユニセンスFCA5000E | 弱カチオン   | 淡黄白濁液体  | DADMAC/AAm | 6-1054 | 35        | 1400±400                   | 4.0                 |
| ユニセンスFCA5001E | 弱～中カチオン | 淡黄白濁液体  | DADMAC/AAm | 6-1054 | 35        | 1400±400                   | 4.0                 |
| ユニセンスFCA5002E | 中カチオン   | 淡黄白濁液体  | DADMAC/AAm | 6-1054 | 35        | 1500±500                   | 4.0                 |
| ユニセンスFCA3000E | 中カチオン   | 淡黄白濁液体  | DADMAC/AAm | 6-1054 | 35        | 500±200                    | 4.0                 |
| ユニセンスFCA3001E | 中～強カチオン | 淡黄白濁液体  | DADMAC/AAm | 6-1054 | 35        | 250±100                    | 4.0                 |
| ユニセンスFCA3002E | 強カチオン   | 淡黄白濁液体  | DADMAC/AAm | 6-1054 | 40        | 250±100                    | 4.0                 |

1) 溶解粘度及び溶解水pHは、ポリマー2%水溶液の値です。  
※ 上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません。

モノマー略号：

DADMAC；ジアリルジメチルアンモニウムクロライド， AAm；アクリルアミド

W/O：油中水型、Water in Oil型