



パンフレット No. AD114  
2011年3月 改訂  
工 業 用

ウール用均染剤

## ミグレガルGWL-216N

(MIGREGAL GWL-216N)

ミグレガルGWL-216Nは、ウール用染料親和型均染剤です。レベリング～ミーリング酸性染料を用いた染色において、染料の染め足を揃え、優れた均染効果を発揮します。

また、ミグレガルGWL-216Nは、染料親和型均染剤にありがちなドレーニング現象をほとんど起こしません。

本品は環境ホルモン該当物質を含有していません。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	褐色粘稠液体
成 分	含窒素ノニオン界面活性剤
イ オ ン 性	ノニオン
pH	約5.5 (1%水溶液)
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。

### 特 徴

- レベリング、ハーフミーリング、ミーリング型酸性染料を用いたウール染色において、優れた緩染・移染性を発揮します。  
特に、梳毛糸織物の染色においてその優れた効果を発揮します。
- 染色物の摩擦堅牢度ならびに耐光堅牢度に悪影響を与えません。
- チーズ染色時の型くずれ、あるいはパッケージ染色の場合のチャンネルリングを防止します。
- ドレーニング現象をほとんど起こしません。



ミケレカール GWL-216N

## 使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、標準使用量は0.3～1%o.w.f.です。

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

1.8 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。